
FLEXPAREDE

O Flexparede é um impermeabilizante acrílico, com propriedades elásticas utilizado para proteção de superfícies externas oferecendo grande aderência e durabilidade. Possui 6 ações em um único produto: Selador; Impermeabilizante; Acabamento; Antimofo; Elimina microfissuras*; Proteção contra batida de chuva. Esse produto é indicado para impermeabilização de fachadas, paredes externas em geral ou muros de alvenaria sujeitos a batidas de chuva, reboco, concreto e fibrocimento.

* Conforme a norma técnica NBR 9575, microfissuras são aberturas inferiores a 0,05mm de largura. Necessário 3 demãos para atingir a proteção e resistência à fissura.

EMBALAGEM:

Galão 3,6kg e balde 18,0kg.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Emulsão acrílica elastomérica, cargas minerais, pigmentos inorgânico, aditivos e água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabamento	Fosco
Teor de Sólidos (%)	40 - 55
Peso Específico (g / cm³)	1,20 - 1,35
Viscosidade K.U.	80 – 90
Diluyente	Água
Toxidade	Consultar FISPQ

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Partes Soltas, Caiadas ou Mal Aderidas:

Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar Fundo Preparador de Paredes.

Superfícies Mofadas:

Lavar com solução de Limpa Telha Grafflit 1:1; aguardar a secagem; seguir as orientações específicas de cada superfície.

Limos, Incrustações e demais sujeiras:

Lavar com solução de Limpa Telha Grafflit e água (1:1), deixar agir por 30 minutos, logo após lavar com água e o auxílio de hidrojateamento mecânico até a total remoção da sujeira e partes mal aderidas.

Superfícies Com Manchas De Gordura:

Lavar com solução de água e sabão/detergente neutro; aguardar a secagem mínima de 3 dias; seguir as orientações específicas de cada superfície.

Reboco Novo:

Deve-se aguardar a cura por no mínimo, 30 dias. Aplicar direto no reboco o Flexparede Grafflit diluído em 10% com água potável, desde que o reboco esteja com baixa absorção. Para nivelar a superfície utilizar Massa Acrílica

Trinca e Fissuras Profundas:

As trincas e fissuras devem ser abertas com ferramenta adequada e após aplicar uma demão de Flexparede e aplicar tela de poliéster. Após a secagem nivelar com Massa Acrílica.

Repintura:

Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

FLEXPAREDE

APLICAÇÃO:

De 2 a 3 demãos nas paredes, usando rolo de lã cerdas baixas, pincel ou pistola. Agite bem o produto antes da aplicação

DILUIÇÃO:

Dilua a primeira demão (demão de imprimação) em até 10% de água para proporcionar melhor penetração do produto no substrato. Nas outras demãos, o produto deve ser aplicado sem diluição.

RENDIMENTO:

Embalagem de 3,6kg – Até 30 m²/demão.

Embalagem de 18kg – Até 150 m²/demão.

Os rendimentos informados dependem da espessura, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação.

OBS.: Recomenda-se aplicar demãos cruzadas em M e W durante o procedimento de pintura

SECAGEM:

Ao toque: 2 horas

Manuseio: 4 horas

Total: 24 horas

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura. Não aplicar em superfícies muito quentes. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva ou respingos de água podem provocar manchas; se isto ocorrer lave toda a superfície com água limpa imediatamente e sem esfregar; esta lavagem não altera as características do produto. Não usar outro solvente para diluição. Não usar sobre produtos à base de solventes antes do procedimento de repintura ou de preparo à superfície. Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Para obter um fino acabamento sobre Massa Corrida ou Acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo. Em pinturas ou repinturas com retoques ou aplicação de Massas (corridas, acrílicas ou gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se deve à falta de uniformidade na absorção do substrato. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não indicamos a utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados nesta embalagem. Para aberturas maiores são consideradas trincas e devem receber tratamento com outros produtos de uso específico para esta finalidade. Recomendamos a aplicação do produto nos topos da parede, muros e fachadas.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

FLEXPAREDE

GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas, desde que sejam seguidas corretamente as instruções de uso. O desempenho do *Impermeabilizante Flexlit* depende das condições de preparação da superfície; faça-a corretamente e terá a garantia do produto assegurada.

Observação: Os valores de secagem e das características técnicas mostradas anteriormente são obtidos em condições adequadas de temperatura e umidade (25°C e 70% U.R.).

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

A Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) e o boletim técnico pode ser obtida por meio do site www.grafflit.com.br.

Grafflit Indústria de Tintas Ltda.

CNPJ: 05.691.870/0001-78

Rua: Meire Cristiane Bonancea Santos, 265

Conjunto Hab. Jesualdo Garcia Pessoa

Londrina - Pr - CEP: 86.031-392

www.grafflit.com.br

Químico Resp: Luis Carlos Ferreira dos Santos

CRQ PR 09400615 – IX Região