

### FUNDO BRANCO FOSCO

O *Fundo Branco Fosco Grafflit* é um selador desenvolvido para uniformizar e preparar superfícies de madeira e gesso proporcionando um acabamento muito mais sofisticado. Proporciona uma película que reduz a absorção dos poros da superfície, aumentando o rendimento das tintas de acabamento. Possui alto poder de enchimento, o que facilita o processo de pintura, e melhora o aspecto final do acabamento. É muito fácil de aplicar e também de lixar. Indicado como primeira demão sobre madeira em geral e gesso em superfícies internas e externas.

#### EMBALAGEM:

900 mL, lata 3,6L e lata 18L.

#### CORES:

Branco.

#### COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina alquídica, cargas minerais, aditivos, pigmentos inorgânicos e hidrocarbonetos alifáticos.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Teor de Sólidos (%)	40 – 60
Peso Específico (g / cm <sup>3</sup> )	1,15 – 1,30
Viscosidade KU	80 – 90
Diluyente	Aguarrás

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

<b>Madeira</b>	<b>Nova:</b> Lixar a superfície para eliminar as farpas; aplicar 1 a 2 demãos, ou conforme necessidade.
	<b>Repintura:</b> Lixar a superfície para eliminar o brilho; retirar todo o pó.
<b>Gesso / Alvenaria</b>	Lixar, eliminar poeira e partes soltas, no caso de repintura aplicar Fundo Preparador de Paredes
<b>Manchas de gordura ou graxa</b>	Lavar com solução de água e detergente; aguardar a secagem; se não remover, limpar com Thinner PS Grafflit ou decapante e esperar secar; seguir as orientações específicas de cada superfície acima
<b>Partes mofadas</b>	Lavar com solução de <i>Limpa Telha Grafflit</i> 1:1; aguardar a secagem; seguir as orientações específicas de cada superfície acima.

#### APLICAÇÃO / DILUIÇÃO

Utilizar pincel, rolo de espuma ou pistola  
Pincel/Rolo de espuma: 10% com aguarrás  
Pistola: 20% com aguarrás

#### RENDIMENTO

Até 10m<sup>2</sup> por litro/demão dependendo da espessura, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação.

#### SECAGEM

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 8 horas  
Final: 24 horas

---

### FUNDO BRANCO FOSCO

#### ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não deixar o Fundo mais de 5 dias sem aplicar o acabamento, sendo que, se o fundo ficar exposto mais de 72 horas, deve-se efetuar um lixamento leve na superfície antes de aplicar o acabamento. Não usar outro solvente para diluição. Quando usar removedor pastoso para remoção de tinta velha, recomenda-se a limpeza perfeita para que não fique resíduo de parafina. Não aplicar em superfície muito quente, pois pode ocasionar bolhas. Não aplicar camada muito alta, pois pode enrugar.

#### ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

#### DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

#### VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

#### GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas, desde que sejam seguidas corretamente as instruções de uso. O desempenho do *Fundo Fosco Grafflit* depende das condições de preparação da superfície; faça-a corretamente e terá a garantia do produto assegurada.

**EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24hrs):** CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná):  
0800-410148

A *Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)* pode ser obtida por meio do telefone (43) 3377-5500.

**GRAFFLIT INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA**

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

(43) 3377-5500.

Químico Resp:

*Luis Carlos Ferreira dos Santos*

CRQ PR 09400615– IX Região