

PRIMER ACABAMENTO SINTÉTICO

Primer Acabamento Sintético é um produto dupla função, unindo proteção anticorrosiva e embelezamento de superfícies de aço carbono. Revestimento indicado para proteção e pintura, ideal para serralherias, oficinas mecânicas, equipamentos agrícolas, estruturas e peças metálicas em geral. Produto com excelente custo benefício, pois confere rapidez, proteção e economia. Podendo ser aplicado também em madeiras e derivados.

INDICAÇÃO:

Indicado para a pintura de superfícies internas e externas de metais e madeiras.

EMBALAGEM:

Lata 900 mL, galão 3,6L e lata 18L.

CORES:

Conforme Catalogo.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Resina alquídica modificada, pigmentos orgânicos inorgânicos, cargas inertes, aditivos, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabamento	Fosco
Teor de Sólidos (%)	40 – 60
Peso Específico (g / cm³)	1,10 – 1,30
Viscosidade KU	80 – 90
Diluyente	Aguarrás ou Thinner PS Grafflit
Toxicidade	Consultar FISPQ

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Superfícies Metálicas	Novos: Limpar, lixar, caso tenha resíduos de óleos efetuar limpeza com <i>Thinner PS Grafflit</i> . Aplicar de 2 a 3 demãos de <i>Primer Acabamento Sintético Grafflit</i> conforme especificação.
	Com ferrugem/corrosão: Raspar, lixar, limpar, verificar a condição, e aplicar conforme indicação de 2 a 3 demãos de <i>Primer Acabamento Sintético Grafflit</i> .
	Repintura: Remover partes velhas, soltas ou mal aderidas, raspar partes descascadas limpar e aplicar <i>Primer Acabamento Sintético Grafflit</i> . Caso tenham ferrugem proceder conforme descrito acima.
Madeira	Nova: Lixar a superfície para eliminar as farpas; aplicar 1 a 2 demãos de <i>Primer Acabamento Sintético Grafflit</i> .
	Repintura: Lixar a superfície para eliminar o brilho; retirar todo o pó.
Galvanizado	Limpar, lixar, remover todo tipo de sujidade e após passar demãos de <i>Fundo para Galvanizado</i> antes do <i>Primer Acabamento Sintético Grafflit</i> .
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água e detergente; aguardar a secagem; se não remover, limpar com Thinner PS Grafflit ou decapante e esperar secar; seguir as orientações específicas de cada superfície acima
Partes mofadas	Lavar com solução de <i>Limpa Telha Grafflit</i> 1:1; aguardar a secagem; seguir as orientações específicas de cada superfície acima.

APLICAÇÃO / DILUIÇÃO

Utilizar pincel, rolo de espuma ou pistola
Pincel/Rolo de espuma: 10% com aguarrás
Pistola: 20% com aguarrás

PRIMER ACABAMENTO SINTÉTICO

RENDIMENTO

De 10 a 15 m² por litro/demão dependendo da espessura, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação.

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 8 horas
Final: 24 horas

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não usar outro solvente para diluição. Não aplicar em superfície muito quente, pois pode ocasionar bolhas, havendo formação de bolhas na aplicação, corrigir imediatamente o defeito para não haver destacamento. Não aplicar camada muito alta, pois pode enrugar.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

GRAFFLIT INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA
CNPJ 05.691.870/0001-78
INDÚSTRIA BRASILEIRA
(43) 3377-5500
Químico responsável
CRQ PR 09400615– IX Região