

**TINTA EMBORRACHADA**

A *Tinta Emborrachada Grafflit* é indicada para pintura de paredes externas e internas de alvenaria, telhas de concreto, fibrocimento, galvanizados e zinco. Possui propriedades de redução térmica e acústica do ambiente, excelente aderência, resistência a intempéries, ótima durabilidade e prevenção no combate a infiltrações na parede, como chuva, umidade, mofo e descascamento. É uma tinta acrílica de característica elástica, que possui um filme flexível com a capacidade mecânica de acompanhar a dilatação e a retração de paredes de alvenaria ou concreto cobrindo trincas e fissuras, formando uma película impermeável que impede a penetração de umidade, causadas pela mudança da temperatura. Produto classificado conforme ABNT NBR 11702 do tipo 4.5.16

**EMBALAGEM:**

Galão 3,24L e 3,6L, Balde 16,2L e 18L

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:**

Emulsão acrílica elastomérica, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e água.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Acabamento</b>	Fosco
<b>Teor de Sólidos (%)</b>	40 - 55
<b>Peso Específico (g / cm<sup>3</sup>)</b>	1,20 - 1,35
<b>Viscosidade K.U.</b>	85 - 110
<b>Cobertura (%)</b>	Mínimo 75
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – Conforme ABNT NBR 13245:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

**Alvenaria:**

Superfície nova - Aguardar secagem e cura de no mínimo 28 dias.

Repintura - Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

**Manchas De Gordura Ou Graxa:**

Lavar com solução de água e sabão/detergente neutro;

aguardar a secagem total do substrato; seguir as orientações específicas de cada superfície.

**Limos, Incrustações e demais sujeiras:**

Lavar com solução de Limpa Telha Grafflit e água (1:1), deixar agir por 30 minutos, logo após lavar com água e o auxílio de hidrojateamento mecânico até a total remoção da sujeira e partes mal aderidas.

**Partes Mofadas:**

Lavar com solução de Limpa Telha Grafflit 1:1; aguardar a secagem; seguir as orientações específicas de cada superfície.

**Telhados de Zinco, Alumínio ou Galvanizado:**

Novo - Remover resíduos de graxa, óleos ou poeiras; aplicar uma demão de Fundo para Galvanizado Grafflit.

Repintura - Raspar e lixar para remover tinta antiga e mal aderida ou qualquer ponto de ferrugem; aplicar *Fundo para Galvanizado Grafflit*.

**Fissuras e Trincas:**

Eliminar todas as fissuras ou trincas conforme segue:

**Fissuras** (pequenas aberturas no reboco, rasas e sem continuidade, até 0,1mm de largura): limpar e escovar a superfície, eliminando o pó e as partes soltas. Aplicar *Fundo Preparador Grafflit*.

**Trincas** (aberturas contínuas no reboco entre 0,1 a 0,3mm de largura, causadas por movimentos estruturais): abrir a trinca em forma de "V", limpar e escovar a superfície, eliminando o pó e as partes soltas. Aplicar *Fundo Preparador Grafflit*, preencher as trincas com uma mistura de 1 parte de Tinta Acrílica Emborrachada para 2 a 3 partes de areia fina.

Aplicar 1 demão de Tinta Acrílica Emborrachada afixando tela de poliéster. Aplicar 1 demão da mistura de areia e Tinta Acrílica Emborrachada para preencher a tela. Aplicar 3 demãos de Tinta Acrílica Emborrachada para acabamento.

---

### TINTA EMBORRACHADA

#### DILUIÇÃO:

Rolo, Pincel ou Airless: Até 10% de água potável para todas as demãos, conforme necessidade.

#### APLICAÇÃO:

De 2 a 3 demãos nas paredes; 5 a 6 para obter redução térmica e acústica em telhados, usando rolo de lã de carneiro, pincel ou airless. Agite bem o produto antes da diluição. Recomenda-se aplicar demãos cruzadas em M e W durante o procedimento de pintura.

#### RENDIMENTO:

Até 10m<sup>2</sup> L/demão

O rendimento pode variar dependendo da porosidade, diluição, absorção da superfície, técnicas de aplicação e tonalidade da cor escolhida.

#### SECAGEM:

Toque: 2 horas  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 24 horas

#### ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

#### ADVERTÊNCIAS:

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não usar outro solvente para diluição. Por ser um produto com características hidrorrepelente, pode possuir certas limitações em relação a aderência a alguns produtos aplicados sobre a tinta. Pode ocorrer desbotamento em algumas cores, dependendo da combinação de pigmentos utilizada, porém, sem ocasionar nenhum problema a integridade do filme da tinta. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva ou respingos de água podem provocar manchas; se isto ocorrer lave toda a superfície com água limpa imediatamente; esta lavagem não altera as características do produto. Não aplicar em pisos ou quadras poliesportivas.

#### DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

#### VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

**EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h):** CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148

A *Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)* pode ser obtida por meio do telefone (43) 3377-5500.

#### GRAFFLIT INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

(43) 3377-5500.

Químico Resp:

*Luis Carlos Ferreira dos Santos*

CRQ PR 09400615– IX Região